

# BISON®

## RIGID PVC ADHESIVE

### ADEZIV PENTRU TEVI PVC

#### DESCRIEREA PRODUSULUI

Adeziv bazat pe PVC-copolimer și solventi.

#### DOMENIU DE UTILIZARE

Pentru lipirea tuburilor, țevilor, fitingurilor din PVC rigid.

Dacă spațiile sunt mai mari de 0,25 mm, folosiți Bison Rigid PVC Cement. Bison Rigid PVC Adhesive nu este recomandat pentru țevi de presiune (folosiți Bison PVC Pressure Pipe Cement).

#### PROPRIETĂȚI

**Solubilitate:** a nu se dilua; dacă este necesar, folosiți numai MEK.

**Rezistență la temperatură:** până la + 90° C.

**Rezistență la îngheț:** bună.

**Rezistență la umezeală:** rezistent la apă rece și fierbinte.

**Rezistență la chimicale:** rezistent la chimicale de uz casnic.

#### DATE TEHNICE

**Material de bază:** copolimeri-PVC și solventi.

**Culoare:** transparent.

**Consistență:** 21%.

**Greutate specifică:** 0,91 g/cm<sup>3</sup>

**Vâscozitate:** 0,7 Pa.s la 20° C

**Punct de inflamabilitate:** 0° C.

#### UTILIZARE

**Pregătirea suprafețelor:** Curățați părțile de lipit cu acetonă sau MEK.

**Scule:** pensulă

**Temperatura de aplicare:** a nu se utilizează la temperaturi sub 0° C. La frig, asigurați-vă că adezivul are aceeași temperatură cu părțile de lipit pentru a preveni condensul sau umezeala pe pelicula de adeziv.

**Timp de lipire:** 24 de ore.

**Instrucțiuni de utilizare:** Aplicați un strat uniform de adeziv pe ambele părți. Asamblați părțile și presați ferm. Nu mișcați părțile odată lipite. Puterea maxima este atinsă după 24 de ore. Îndepărtați imediat adezivul în exces.

**PETE:** Îndepărtați petele de adeziv cu decapant sau MEK (metil-etyl-ketonă).

**DEPOZITARE:** Termenul de depozitare este de circa 2 ani, în condițiile depozitării în locuri răcoroase.

#### ATENȚIE!

Produs inflamabil! Nu lăsați la îndemâna copiilor! Feriți de surse de foc – Fumatul interzis! Folosiți doar în spații bine ventilate!

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunte și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.